

Griffon Kolmat Easyfit metalen schroefdraadafdichting - 50 ml

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Kan ik Easyfit op kunststof schroefdraad gebruiken?

Deze uitvoering is bedoeld voor metalen draad, zoals koper, messing, staal, RVS en zink. Kies voor kunststof een specifiek geschikt middel, bijvoorbeeld Kolmat Plastic, en controleer de toepassing daarvan.

Welke draadmaat en passing zijn geschikt?

Griffon noemt diameters tot en met 4 inch volgens ISO 7-1, met maximaal 0,35 mm passing. Het middel is bedoeld voor conische en cilindrische metalen schroefdraadverbindingen.

Hoe breng ik Easyfit aan?

Reinig en ontvet beide delen. Breng het middel gelijkmatig aan op de eerste vier gangen van de buitendraad en de eerste gang van de binnendraad. Monteer direct en neem resten weg. Werk boven +5 °C en volg de materiaalafhankelijke droogtijden.

Hoe lang moet de verbinding uitharden?

Boven 20 °C noemt het Griffon-blad circa 3-6 uur tot functioneel vast en 12-24 uur tot volledige uitharding; voor RVS kan dit 72 uur zijn. Raadpleeg de druk- en droogtijdtabel vóór belasting. Na uitharding is de verbinding zwaar demonteerbaar.

Voor welke media is het bedoeld?

Onder de fabrikantvoorwaarden onder meer voor water, CV, gas, olie, glycol en perslucht. Niet voor zuurstof of geconcentreerde zuren en basen. Voor een specifieke chemische toepassing moeten medium, concentratie en temperatuur vooraf passend zijn.

Let op bij gebruik

Kan huid- en ernstige oogirritatie en een allergische huidreactie veroorzaken. Draag geschikte handschoenen en oogbescherming en houd buiten bereik van kinderen. Werk aan een drukloze installatie. Laat gasinstallatiewerk en dichtheidscontrole aan een vakbekwame installateur over. Volg etiket en veiligheidsblad.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Technisch documentatieblad - Griffon

Veiligheidsinformatieblad - Griffon

Volg het etiket en de fabrikantdocumentatie van de geleverde uitvoering. Bewaar de goed gesloten verpakking droog en vorstvrij tussen +5 en +25 °C. Houd de houdbaarheidsdatum op de verpakking aan.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact